



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиты ИЗОЛАЙТ-Л предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:

- ненагружаемой тепло- и звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки;
- среднего слоя в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодецевой);
- слоя в каркасных стенах и перегородках, мансардах и межэтажных перекрытиях;
- внутреннего слоя навесных фасадных систем с воздушным зазором;
- тепло- и звукоизоляции технологического оборудования с температурой изолируемой поверхности от -60 до +250 °С.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод контроля
		ИЗОЛАЙТ-Л	
Декларируемая теплопроводность $\lambda_D$ , не более	Вт / (м·°К)	0,036	ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)
Теплопроводность при температуре (283±1)°К, $\lambda_{10}$ , не более	Вт/(м·°К)	0,036	ГОСТ 7076
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, $\lambda_A$ , не более	Вт/(м·°К)	0,039	ГОСТ Р 59985-2022
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, $\lambda_B$ , не более	Вт/(м·°К)	0,043	ГОСТ Р 59985-2022
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	40	ГОСТ Р ЕН 1602
Сжимаемость, не более	%	15	ГОСТ 17177
Влажность по массе, не более	%	0,5	ГОСТ 17177 п. 8
Группа горючести		НГ	ГОСТ 30244

### УПАКОВКА

ISOROC ИЗОЛАЙТ-Л поставляется в единичных упаковках. Плиты упаковываются в полиэтиленовую термоусадочную пленку.

### СКЛАДИРОВАНИЕ

Плиты при хранении должны быть уложены в штабели на поддонах или подкладках.

Плиты должны храниться в сухом крытом помещении в упакованном виде.

Допускается хранение изделий в упакованном виде под навесом, защищающим зону хранения от воздействия атмосферных осадков.

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ И НОРМЫ УПАКОВКИ

Геометрические размеры плит, мм*		
Длина	Ширина	Толщина
1000	600	50-200*

\* По согласованию возможно изготовление плит других размеров.